

# ASPHALT

60X60 — 23,62"X23,62"



R11  
R11



Clase C  
Class C



Antislip 3  
Anti-slip 3



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



Relieve  
Relief



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



ASPHALT GRIT ESPESORADO RECT. ANTI-SLIP  
PR6060BES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											PENDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT	Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
60X60	Grit Espesorado	8	4	0	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

## EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X60	2	0.72	32.5	32	23.04	1040	



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

---

**Fecha:** 06/04/2026

**BALDOCER**