

BLANCO

240X120 — 94,48"X47,24"



Porcelánico
Porcelain



Revestimiento
Wall Tiles




Aspecto Uniforme(v1)
Uniform Aspect




Antihielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



BLANCO P NATURAL
BP2412L



BLANCO P PULIDO
BP2412V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorid. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 240X120 | Blanco P | 6 | 4 | 12000 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Blanco P | 4 | 4 | 12000 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 01/04/2026

BALDOCER