

COLECCIÓN "N QUARTIER

280X120 — 110,24"X47,24" / 120X120 —

80X160 —

80X80 — 31,50"X31,50" / 60X120 — 23,62"X47,24" / 60X60 — 23,62"X23,62"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| 280X120 | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 120X120 | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Grey | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | ANTI-SLIP NUT | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Sand | 7 | 4 | 12000 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Grey | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | ANTI-SLIP NUT | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 80X160 | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Sand | 7 | 4 | 12000 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|---------------------|-----------------|--|----------------|--|--|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| | | | | | Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÉNDULO PENDULUM | RAMPA RAMP | PIE DESCALZO BARE FOOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80X80 | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Sand | 7 | 4 | 12000 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | ANTI-SLIP NUT | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Grey | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Sand | 7 | 4 | 12000 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | ANTI-SLIP NUT | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Anti-Slip Grey | 7 | 4 | 2100 | 3 | R11 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 60X120 | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Grey | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Nut | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sand | 7 | 4 | 12000 | 2 | R10 | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|---------------|------------------------------|---|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | PÉNDULO PENDULUM | RAMPA RAMP | PIE DESCALZO BARE FOOT | | | | Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| 60X60 | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Grey | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Sand | 5 | 4 | 12000 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1 | 1.44 | 29 | | 60.48 | 1218 | 47,24"X47,24" |
| 80X160 | 1 | 1.28 | 26 | | 53.76 | 1092 | 31,50"X63" |
| 80X80 | 2 | 1.28 | 26 | | 61.44 | 1248 | 31,50"X31,50" |
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29 | | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |
| 60X60 | 3 | 1.08 | 22 | | 51.84 | 1056 | 23,62"X23,62" |

Fecha: 15/04/2026

BALDOCER