# GRAFTON

**60X120** — 23,62"X47,24"

PL — Porcelánico / Porcelain

Polivalente / Versatile

Muy Dest.(v4) / Shade Variation: High

NR — No Repetitivo / No Repetitive

Antihielo / Frost proof

R — Rectificado / Rectified



P6012LB | P6012E | P6012C | P6012RC | P6012BES | P6012BSE | P6012LB | P6012E | P6012C | P6012RC | P6012BES | P6012BSE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | PÉNDULO PENDULUM | RAMPA RAMP | PIE DESCALZO BARE FOOT | | Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | | Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | |
| 60X120 | Ivory | 8 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Grey | 8 | 4 | 2100 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ivory | 6 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Grey | 6 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Ivory | 0 | 0 | 0 | 0 | R11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Grey | 0 | 0 | 0 | 0 | R11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Silver | 8 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Anthracite | 8 | 2 | 600 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Silver | 6 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Anthracite | 6 | 2 | 600 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Silver | 0 | 0 | 0 | 0 | R11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Anthracite | 0 | 0 | 0 | 0 | R11 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

## EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29 | 40 | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |

Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 28/03/2024

BALDOCER