LEMURIAN

260X120 — 102,36"X47,24"



HEXA LEMURIAN PULIDO

TR-46

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

			PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE				Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DIN 51130** RAMPA RAMP	DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
									Cloruro Amónico. Ammonia Chloride		Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
260X120	Pulido	4	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 21/09/2026

BALDOCER