QUANTUM

60X120 — 23,62"X47,24"



QUANTUM NATURAL
P6012L



QUANTUM PULIDO
P6012P



HEXA QUANTUM NATURAL
TR-42



HEXA QUANTUM PULIDO
TR-45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning – Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance: Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance: Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
60X120	Natural	5	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	4	12000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 06/11/2026

BALDOCER