

# STONELAND

30X60 — 11,81"X23,62"



R10  
R10



Antislip 2  
Anti-slip 2



Rectificado  
Rectified



Anthielo  
Frost proof



Relieve  
Relief



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



STONELAND PEARL  
PR3060LB

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |   | DESlizamiento<br>GLIDE |             |             | Absorción de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |   |  |                                  |   |   | Resistencia a las Manchas<br>Stain Resistance |   |  | Resistencia Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                      |   |   |  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|------------------------|-------------|-------------|--|---|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
|                 |                 |  | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |  | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                  |   | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |   |   | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Filmic<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance | Resistencia<br>a la flexión<br>Bending<br>Resistance |
|                 |                 |  |                |   |                        |             |             |  |   |   | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid  | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid   | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid            | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |  |   |   |   |  |
| 30X60           | Pearl           | 8  | 4              | 12000                                   | 2                      | R10         |             | <0,5%                                    | GA  | GA  | GLA  | GLA                              | GLA   | GHA   |   | GHA   | 5  | 5   | 5   | RESISTE   | >35N/mm2   |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|       | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 30X60 | 6                        | 1.08                                | 21                     |                                 | 51.84                                  | 1008                      | 11,81"X23,62"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 17/04/2026

BALDOCER