

CRYSTALLO

280X120 — 110,24"X47,24" / 120X120 — 47,24"X47,24" / 60X120 — 23,62"X47,24" / 40X120 — 15,75"X47,24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLAZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning				Aditivos Agua Piscina	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)							
UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**				DIN 51097**	Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Additive pools water		Ácido Clorhíd.	Ácido Cítrico.	Hidróxido Potásico	Ácido Clorhíd.		Ácido Láctico	Hidróxido Potásico	Con Acción Trazante	Con Acción Química Oxidante	Con Acción Fílmica	Resistencia a la helada	Resistencia a la flexión	
PÉNDULO PENDULUM	RAMPA RAMP				PIE DESCALZO BARE FOOT				Hydrochloric Acid	Citric Acid	Potassium Hydroxide	Hydrochloric Acid		Lactic Acid	Potassium Hydroxide	Tracing Action	Chemical Oxidize Action	Filmic Action	Frost Resistance	Bending Resistance	
280X120	Natural	5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
120X120	Natural	5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	5	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
120X120	1	1.44	29		60.48	1218	47,24"X47,24"
60X120	2	1.44	28		43.2	840	23,62"X47,24"
40X120	3	1.44	28		28.8	560	15,75"X47,24"

Fecha: 18/09/2026

BALDOCER