

AMALFI

280x120 — 110,24"X47,24" / **120X120** — 47,24"X47,24" / **80X160** — 31,50"X63" / **80X80** — 31,50"X31,50"

60X120 — 23,62"X47,24" / **60X60** — 23,62"X23,62" / **40X120** — 15,75"X47,24" / **30X60** — 11,81"X23,62"

20X120 — 7,87"X47,24"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|------------------|--------------------|--|----------------|---|------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|---------------------------------|---|--|---|---|--|---------|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 280x120 | Sabbia Natural | 5 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sabbia Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 5 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 6 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 6 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Naturale | 5 | 4 | 12000 | 1 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 120X120 | Sabbia Natural | 5 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sabbia Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 5 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 6 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 6 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio Anti-Slip | 5 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 80X160 | Avorio Anti-Slip | 6 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Naturale | 5 | 4 | 12000 | 1 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sabbia Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sabbia Natural | 5 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio Esponsorado | 9 | 4 | 0 | 3 | R12 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo Esponsorado | 9 | 4 | 0 | 3 | R12 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio Esponsorado | 9 | 4 | 0 | 3 | R12 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| 80X80 | Bronzo Esponsorado | 9 | 4 | 0 | 3 | R12 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Sabbia Natural | 5 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 6 | 4 | 6000 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 6 | 3 | 1500 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio Anti-Slip | 6 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| | Bronzo | 5 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | |
| Avorio Anti-Slip | 5 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | | |
| Sabbia Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | | | |

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|------------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 60X120 | Sabbia Natural | 5 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Sabbia Pulido | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Bronzo | 5 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio | 6 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Bronzo | 6 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio Anti-Slip | 5 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio Anti-Slip | 6 | 4 | 6000 | 3 | R11 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| 60X60 | Naturale | 5 | 4 | 12000 | 1 | | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| 30X60 | Bronzo | 5 | 3 | 1500 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| 20X120 | Avorio | 5 | 4 | 6000 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Faggio | 5 | 4 | 2100 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Quercia | 5 | 3 | 1500 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Noce | 5 | 2 | 600 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 120X120 | 1 | 1.44 | 29 | | 60.48 | 1218 | 47,24"X47,24" |
| 80X160 | 1 | 1.28 | 26 | | 53.76 | 1092 | 31,50"X63" |
| 80X80 | 1 | 0.64 | 27.5 | | 26.88 | 1155 | |
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29 | | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |
| 60X60 | 3 | 1.08 | 22 | | 51.84 | 1056 | 23,62"X23,62" |
| 40X120 | 3 | 1.44 | 28 | | 28.8 | 560 | 15,75"X47,24" |
| 30X60 | 6 | 1.08 | 21 | | 51.84 | 1008 | 11,81"X23,62" |
| 20X120 | 5 | 1.2 | 24 | | 57.6 | 1152 | 7,87"X47,24" |

Fecha: 16/04/2026

BALDOCER