

ASPHALT

60X90 — 23,62"X35,43"



R11
R11



Clase C
Class C



Antislip 3
Anti-slip 3



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Tierra Coloreada
Colored body



Porcelánico
Porcelain



ASPHALT MUD ESPESORADO RECT. ANTI-SLIP
P6090BSE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size		Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage					P.D. Limpieza Cleaning				Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)							Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)
						UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		Cloruro Amoníaco. Ammonia Chloride	Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide		Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filiforme Filiform Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
60X90	Mud Espesorado	8	4	0	3	R11	C	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
60X90	2	1.08	49	24	25.92	1176	23,62x35,43



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 16/04/2024

BALDOCER