

BALMORAL

60X60 — 23,62"X23,62"



Polivalente
Versatile




Muy Dest.(v4)
Shade Variation: High



No Repetitivo
No Repetitive



Rectificado
Rectified



BALMORAL SAND
PR6060R



BALMORAL MOON NATURAL
PR6060L



BALMORAL SILVER
PR6060R



BALMORAL DARK NATURAL
PR6060R



BALMORAL TAUPE
PR6060R



BALMORAL GREY
PR6060R



BALMORAL BROWN
PR6060RB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Filmic Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 60X60 | Sand | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Moon | 7 | 4 | 2100 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Silver | 4 | 4 | 2100 | 0 | | | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Dark | 6 | 2 | 600 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Taupe | 4 | 3 | 750 | 0 | | | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Grey | 4 | 3 | 750 | 0 | | | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Brown | 3 | 2 | 600 | 0 | | | 0,5%<E=<3% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 60X60 | 3 | 1.08 | 22 | 48 | 51.84 | 1056 | 23,62"X23,62" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 28/03/2026

BALDOCER