BARKLEY

20X120 — 7,87"X47,24"

PL — Porcelánico / Porcelain

Polivalente / Versatile

Mate / Matt

Muy Dest.(v4) / Shade Variation: High

NR — No Repetitivo / No Repetitive

Antihielo / Frost proof

R — Rectificado / Rectified



BARKLEY CAMEL
P2012L



BARKLEY CENIZA
P2012L



BARKLEY NATURAL
P2012L



ANTI-SLIP BARKLEY CAMEL RECTIFICADO
P2012R



BARKLEY CENIZA ANTI-SLIP
P2012R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning – Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance: Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance: Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
20X120	Camel	6	2	600	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Ceniza	6	3	750	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Natural	6	4	2100	1			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
20X120	5	1.2	24	45	54	1080	7,87"X47,24"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 29/03/2024

BALDOCER