# COLECCIÃ“N QUARTIER

**60X120** — 23,62"X47,24"

| R10 | Antislip 2 | Rectificado | No Repetitivo | Dest. Medio(v3) | Mate | Polivalente | Porcelánico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | Anti-slip 2 | Rectified | No Repetitive | Shade Variation: Medium | Matt | Versatile | Porcelain |

BRERA NUT
**P6012L**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI Clase Class | PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage | DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM | DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP | DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning – Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) – Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) – Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Resistencia a las Manchas Stain Resistance – Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance – Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60X120 | Nut | 5 | 4 | 2100 | 2 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

## EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29 | | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

**Fecha:** 16/10/2026

BALDOCER