BRERA

280X120 — 110,24"X47,24"

Porcelánico Porcelain	Polivalente Versatile	Mate Matt	Dest. Medio(v3) Shade Variation: Medium	No Repetitivo No Repetitive	Rectificado Rectified	Antislip 2 Anti-slip 2	R10 R10

BRERA GREY
BP2812L

BRERA SAND
BP2812L

BRERA NUT
BP2812L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Resistencia Química / Chemical Resistance Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Cítrico. Citric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Láctico Lactic Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Trazante Tracing Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la flexión Bending Resistance
280X120	Grey	5	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Sand	5	4	12000	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Nut	5	4	2100	2	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 17/09/2026

BALDOCER