

CONCEPT

260X120 — 102,36"X47,24" / 120X120 — 47,24"X47,24" / 60X120 — 23,62"X47,24" / 60X60 — 23,62"X23,62"

30X90 — 11,81"X35,43"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESPLIZAMIENTO GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
											Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhid. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid					
260X120	Cream	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	5	4	2100	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	5	2	600	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	4	4	2100	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	4	2	600	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
120X120	Cream	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Anti-Slip	8	4	12000	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Anti-Slip	8	4	12000	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	5	4	2100	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	5	2	600	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	4	4	2100	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	4	2	600	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
60X120	Grey Anti-Slip	8	4	6000	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black Anti-Slip	8	3	750	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	5	4	12000	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	4	4	6000	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream Anti-Slip	8	4	12000	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Anti-Slip	8	4	12000	3	11	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	5	4	2100	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	5	2	600	1	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	4	4	2100	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	4	2	600	0		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		DESlizamiento GLIDE			Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
			Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage	UNE-ENV 12633:2003	DIN 51130**	DIN 51097**		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
					PENDULO PENDULUM	RAMPA RAMP	PIE DESCALZO BARE FOOT				Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid					
60X60	Cream	5	4	12000	1	9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	5	4	12000	1	9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Anti-Slip	8	4	12000	3	11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Anti-Slip	8	4	12000	3	11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	5	4	2100	1	9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	5	2	600	1	9		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey Anti-Slip	8	4	6000	3	11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black Anti-Slip	8	3	750	3	11		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
120X120	1	1.44	29	42	60.48	1218	47,24"X47,24"
60X120	2	1.44	29	40	57.6	1160	23,62"X47,24"
60X60	3	1.08	22	48	51.84	1056	23,62"X23,62"
30X90	4	1.08	20.5	48	51.84	984	11,81"X35,43"

Fecha: 26/05/2024

BALDOCER