

ELECTRA

60X120 — 23,62"X47,24"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



ELECTRA SAND PULIDO
P6012P



ELECTRA SAND NATURAL
P6012RB



ELECTRA PEARL PULIDO
P6012P




ELECTRA PEARL NATURAL
P6012RB



ELECTRA ALMOND PULIDO
P6012P



ELECTRA ALMOND NATURAL RECTIFICADO
P6012RB



ELECTRA BLACK PULIDO
P6012GRP



ELECTRA BLACK NATURAL
P6012RE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLIZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|---|-------------------------|-------------|-------------|--|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapas Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Cloruro Amoníaco. Ammonia Chloride | Ácido Clorídrico. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorídrico. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | |
| 60X120 | Sand | 5 | 4 | 12000 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Sand | 4 | 4 | 2100 | 0 | - | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Pearl | 5 | 4 | 6000 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Pearl | 4 | 4 | 2100 | 0 | - | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Almond | 5 | 4 | 6000 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Almond | 4 | 4 | 6000 | 0 | - | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Black | 5 | 2 | 600 | 1 | R10 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Black | 4 | 2 | 600 | 0 | - | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sq.m / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sq.m / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|--------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| 60X120 | 2 | 1.44 | 29 | 40 | 57.6 | 1160 | 23,62"X47,24" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 07/05/2026

BALDOCER