FERRIERE

20X120 — 7,87"X47,24"

Porcelánico Porcelain	Polivalente Versatile	Mate Matt	Dest. Medio(v3) Shade Variation: Medium	No Repetitivo No Repetitive	Antihielo Frost proof	Rectificado Rectified	R10 R10

FERRIERE FAGGIO
P2012LB

FERRIERE QUERCIA
P2012LB

FERRIERE NOCE
P2012LB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Resistencia Química / Chemical Resistance Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Cítrico. Citric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Láctico Lactic Acid	Resistencia Química / Chemical Resistance Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Trazante Tracing Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la flexión Bending Resistance
20X120	Faggio	5	4	2100	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Quercia	5	3	1500	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Noce	5	2	600	1	R10		<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA		GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

EMBALAJE / PACKING LIST

	Pcs / Cajas Pcs / Box	M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.)	Kg / Cajas Kg / Box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.)	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas Inches
20X120	5	1.2	24		57.6	1152	7,87"X47,24"

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 22/09/2026

BALDOCER