

HANNOVER

60X60 — 23,62"X23,62"



R10
R10



Clase B
Class B



Rectificado
Rectified



Antihielo
Frost proof



No Repetitivo
No Repetitive



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



Mate
Matt



Polivalente
Versatile



Porcelánico
Porcelain



HANNOVER BLACK
PR6060R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESlizamiento GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Clorhíd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | | | |
| 60X60 | Black | 7 | 2 | 600 | 1 | R10 | B | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 60X60 | 3 | 1.08 | 22 | 48 | 51.84 | 1056 | 23,62"X23,62" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 01/04/2026

BALDOCER