

MARYLAND

20X120 — 7,87"X47,24"



Porcelánico
Porcelain



Polivalente
Versatile



Mate
Matt



Dest. Medio(v3)
Shade Variation: Medium



No Repetitivo
No Repetitive



Antihielo
Frost proof



Rectificado
Rectified



Clase C
Class C



MARYLAND HAYA
P2012L



MARYLAND GRIS
P2012L



MARYLAND HAYA ANTI-SLIP
P2012R



MARYLAND GRIS ANTI-SLIP
P2012R



MARYLAND NATURAL
P2012L



MARYLAND NATURAL ANTI-SLIP
P2012R



MARYLAND CASTAÑO RECTIFICADO
P2012L



MARYLAND NOGAL
P2012L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI | | DESPLAZAMIENTO GLIDE | | | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | Resistencia a las Manchas Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|-------------------------|-------------|-------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | Clase Class | Etapa Abrasión Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza Cleaning | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) | | | | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) | | | | Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
| | | | | | | | | | | | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | | | | | | | |
| 20X120 | Haya | 6 | 4 | 2100 | 1 | R10 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Gris | 6 | 3 | 1500 | 1 | R10 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Haya | 8 | 4 | 2100 | 3 | R11 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Gris | 8 | 4 | 2100 | 3 | R11 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Natural | 6 | 4 | 2100 | 1 | R10 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Natural | 8 | 4 | 2100 | 3 | R11 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | GHA | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Castaña | 6 | 2 | 600 | 1 | R10 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |
| | Nogal | 6 | 2 | 600 | 1 | R10 | C | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 | | |

EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| 20X120 | 5 | 1.2 | 24 | 45 | 57.6 | 1152 | 7,87"X47,24" |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 07/05/2026

BALDOCER