ONYX

260X120 — 102,36"X47,24"

BP2612P



BP2612RP



BP2612RP



BP2612RP



TR-45



TR-46



TR-46



TR-46

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning – Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Cítrico. Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ácido Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance: Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance: Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance
260X120	Sable	4	4	6000	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Turquoise	4	3	750	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Rose	4	3	1500	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bleu	4	2	600	0			<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB		GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Se aconseja uso del Sistema Nivelado

We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 11/11/2026

BALDOCER