# SUNSET

**280X120** — 110,24"X47,24"

| Porcelánico<br>Porcelain | Dest. Medio(v3)<br>Shade Variation: Medium | No Repetitivo<br>No Repetitive | Rectificado<br>Rectified |
|---|---|---|---|

SUNSET GLITTER
**BP2812GLT**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size | Color<br>Colour | MOHS (Dureza)<br>Strength Resistance | PEI | | DESLIZAMIENTO<br>GLIDE | | | Absorción de Agua<br>Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance | | | | | | | | | Resistencia a las Manchas<br>Stain Resistance | | | Resistencia Mecánica<br>Mechanical Resistance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Clase<br>Class | Etapa Abrasión<br>Abrasion Stage | UNE-ENV 12633:2003 | DIN 51130** | DIN 51097** | | P.D. Limpieza<br>Cleaning | Aditivos Agua Piscina<br>Additive pools water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) | | | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) | | | | | | | | | |
| | | | | | PÉNDULO<br>PENDULUM | RAMPA<br>RAMP | PIE DESCALZO<br>BARE FOOT | | Cloruro Amónico.<br>Ammonia Chloride | | Ácido Clohíd.<br>Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido Potásico<br>Potassium Hydroxide | Ácido Clohíd.<br>Hydrochloric Acid | Ácido Láctico<br>Lactic Acid | Hidróxido Potásico<br>Potassium Hydroxide | Con Acción Trazante<br>Tracing Action | Con Acción Química Oxidante<br>Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica<br>Filmic Action | Resistencia a la helada<br>Frost Resistance | Resistencia a la flexión<br>Bending Resistance |
| 280X120 | - | 4 | 2 | 600 | 0 | 0 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GHB | GHB | | GHB | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

**Fecha:** 27/09/2026

BALDOCER